Ай-Си-Ти
ГРУППА КОМПАНИЙ

ИП Андреева Наталья Викторовна
г.Киров, ул.Солнечная, д.8-В / 2 этаж
тел. (8332) 21-05-88 www.ict-kirov.ru
E-mail: ict-kirov@mail.ru

Стиз А

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛАТНЫЙ ПАРОПРОНИЦАЕМЫЙ ГЕРМЕТИК

СТО 034-37547621-2016

Белый | RAL 7004 | RAL 7016

RAL 8011 | RAL 8015 | RAL 8016

RAL 8017 | Другие цвета под заказ

Герметик предназначен для выполнения наружного слоя монтажного шва в соответствии с ГОСТ 30971

Рекомендуемая толщина слоя нанесения:
от 3,5 до 5,5 мм

Также рекомендуем:
Стиз В или Стиз PU – для внутреннего слоя;
Стиз Д – для дополнительного слоя.

- Готов к применению
- Высокая адгезия к поверхности нанесения
- Устойчивость к деформациям
- Долговечность
- Высокая паропроницаемость
- Широкий диапазон температур нанесения
- Устойчивость к воздействию УФ, дождя и ветра

САЗИ | СИСТЕМА МОНТАЖА САЗИ

Технические характеристики

ИП Андреева Наталья Викторовна
г.Киров, ул.Солнечная, д.8-В / 2 этаж
тел. (8332) 21-05-88 www.ict-kirov.ru
E-mail: ict-kirov@mail.ru

Стиз А

СТО 034-37547621-2016

Наименование показателей	Нормы по СТО	Результаты испытаний ИЛ ООО «Химтех-Р» протокол испытаний № С001/24 от 19 января 2024	
Технические показатели качества			
Сопротивление паропроницанию при толщине слоя герметика 5 мм, м²·ч·Па/мг, не более	0,25	0,23	
Прочность сцепления с материалами стеновых проемов и оконных конструкций, МПа, не менее	0,1	ПВХ	0,17
		Бетон	0,53
		Окрашенное дерево	0,35
		Алюминиевый профиль	0,12
Прогнозируемый срок службы, условных лет, не менее	20	20	
Водонепроницаемость при давлении 600 Па в течение часа, не менее	1	24	
Теплостойкость при (80±1) °С в течение 8 ч	Отсутствие потеков, дефектов и изменений внешнего вида	Отсутствие потеков, дефектов и изменений внешнего вида	
Время образования поверхностной пленки, ч, не более	2	0,83	
Стекание, мм, не более	1,0	0	
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	250	1480	
Условная прочность при растяжении на образцах-лопатках, МПа, не менее	0,1	0,29	
Динамическая вязкость, Па·с	200–700	413	
Технические показатели идентичности			
Динамическая вязкость, Па·с	200–500	381	
Дополнительные характеристики			
Диапазон температур нанесения	от минус 25 °С до плюс 35 °С		
Диапазон температур эксплуатации	от минус 60 °С до плюс 80 °С		

Хранение и транспортировка:
Гарантийный срок хранения составляет 6–12 месяцев при температуре от минус 13 °С до плюс 35 °С в ненарушенной заводской упаковке. Транспортировка и хранение допускаются при температуре не ниже минус 20 °С, при этом общее время хранения при отрицательной температуре не должно превышать 30 суток, а количество циклов замораживания/размораживания должно составлять не более 10.

Меры безопасности:
Избегать попадания в глаза и на незащищенные участки кожи. Не употреблять внутрь. В неотвержденном состоянии герметик смывается горячей водой с мылом. В отвержденном состоянии удаляется механическим путем.

Ай-Си-Ти
ГРУППА КОМПАНИЙ

ИП Андреева Наталья Викторовна
г.Киров, ул.Солнечная, д.8-В / 2 этаж
тел. (8332) 21-05-88 www.ict-kirov.ru
E-mail: ict-kirov@mail.ru

Инструкция

по применению однокомпонентного
акрилатного паропроницаемого герметика Стиз А

Стандартные инструменты для нанесения герметика:

Шпатель

Малярная кисть

При использовании герметиков, упакованных в картуши или файл–пакеты, используйте пистолеты закрытого или скелетного типа в зависимости от вида упаковки.

Закрытый тип

Скелетный тип



1 Подготовка герметика

Герметик полностью готов к применению.
Температуру герметика необходимо поддерживать выше минус 13 °С.

Недопустимо разбавление герметика водой или растворителями — это может привести к ухудшению свойств герметика (снижению адгезии, стеканию герметика со шва и т.д.), возможно растрескивание!

ИП Андреева Наталья Викторовна
г.Киров, ул.Солнечная, д.8-В / 2 этаж
тел. (8332) 21-05-88 www.ict-kirov.ru
E-mail: ict-kirov@mail.ru

СТИЗ

СИСТЕМА МОНТАЖА САЗИ

2 Подготовка поверхности

Поверхность стенового проема должна быть очищена от:

- грязи;
- пыли;
- жира;
- остатков цементного раствора;
- наледи;
- инея.

Поверхность оконного блока в зоне полосы контакта с герметиком должна быть чистой и без защитной пленки.

Пенный утеплитель, вышедший за пределы плоскости оконного блока, рекомендуется подрезать строительным ножом.

Поверхность пенного утеплителя должна быть ровной, сплошной без разрывов, пустот и щелей. Все дефекты на его поверхности в виде раковин, открытых пор размером более 6 мм необходимо устранить.

Недопустимо наличие капельной влаги на поверхности нанесения!
Недопустим контакт герметика с металлическими элементами без защитного покрытия!

3 Нанесение герметика

Для того чтобы края слоя герметика выглядели ровными, предварительно на оконную коробку и стеновой проем наклеивают строительный скотч, определяющий ширину полосы контакта.

Герметик наносят на поверхность монтажной пены с помощью шпателя, кисти, шприца или другого приспособления. Толщина слоя нанесения герметика должна составлять от 3,5 до 5,5 мм.

Ширина полосы контакта герметика с поверхностями стены и оконного блока должна составлять не менее 3 мм на каждую сторону.

После нанесения герметика малярный скотч удаляют.

Недопустимо нанесение герметика во время дождя и снега!
Применение герметика допустимо при температуре от минус 25 °С до 35 °С и относительной влажности воздуха не более 90%!